



**Die ideale Pflege und Konservierung von Holz.**

### **Anwendungsbereich:**

**WoPro-C** ist für alle Hölzer geeignet. Das Holz muss trocken, fettfrei, sauber und sollte idealerweise eine möglichst glatte Oberfläche haben, was jedoch lediglich optischen Aspekten dient.

**WoPro-C** soll mit einem Baumwoll-Lappen in dünnen Schichten aufgetragen und eingerieben werden. **WoPro-C** trocknet bei 23° und 50% Luftfeuchtigkeit in ca. 12 Stunden äusserlich ab. Eine komplette Abtrocknung erfolgt je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur nach ca. 2-3 Tagen.

### **Eigenschaften:**

Transparent, seidenglänzend, wasserabweisend, offenporig, speichel- und schweissecht.

**WoPro-C besitzt ausgezeichnete Eigenschaften für die Konservierung von Holz.**

**Sehr wichtig: WoPro-C** muss vor Gebrauch gut aufgerührt, bzw. Gebindeinhalt (**2 -3 Min. kräftig geschüttelt werden**). Wichtig: Bei mind. 15° C lichtgeschützt lagern.

**Farbton:** leicht honigtönend.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 15-20 m<sup>2</sup>.

### **Verarbeitung:**

Die Holz-Oberfläche sollte sauber, trocken und staubfrei sein. Allenfalls mit fuselfreiem Lappen aus lauwarmem Wasser abwischen und einige Minuten trocknen lassen.

Öl auf den Lappen geben und gleichmässig mit kreisenden Bewegungen in die Holzoberfläche einarbeiten. Diesen Prozess solange wiederholen, bis das Holz kein Öl mehr aufnimmt. Dies ist über eine Lichtspiegelung gut zu beobachten.

### **(Anwendung bei Holzoberflächen, z.B. Trommeln, Saiteninstrumente, Holz-Tischplatten, Pfeilbögen, Holzböden, usw.)**

Mit einem sauberen Baumwolltuch eine möglichst dünne Schicht **WoPro-C** auftragen. Weiteres Auftragen von **WoPro-C** -Schichten kann je nach Aufnahmefähigkeit des Holz nach kurzer Zeit (stündlich) wiederholt werden, bis das Holz kein Öl mehr aufsaugt. Durch das Holz nicht aufgenommenes Öl muss mit einem Baumwoll-Lappen entfernt werden. Nach vollständigem abtrocknen (ca. 2 - 3 Tage) des Öls kann mit einem Baumwolltuch die eingölte Fläche leicht aufpoliert werden.

### **Wissenswertes:**

Die Charakteristik von mit **WoPro-C** behandelten Holzoberflächen ist mit Absicht **seidenglanz-matt**.

Je nach Holz, kann durch das auftragen von **WoPro-C** eine leicht honigfarbene Einfärbung entstehen. Das ist vor allem bei hellen Hölzern zu beachten. Diese wird jedoch durch das natürliche nachdunkeln der meisten Hölzer praktisch wettgemacht.

Durch den hohen Anteil an Tungöl, konserviert **WoPro-C** Holzoberflächen optimal und nachhaltig. In der Regel muss Holz nur einmal mit **WoPro-C** behandelt werden und bietet über Jahre einen zuverlässigen Schutz.

Während der Verarbeitung und Trocknung gut lüften! Bei Unverträglichkeiten z.B. Eiche und andern gerbsäure- oder farbstoffhaltigen, abgeschliffenen, abgebeizten, vorbehandelten oder gebeizten Hölzern, sind Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich. Bei verleimtem Hirnholz und furnierten Flächen, Probefläche einölen und 2 Tage beobachten, da Anlösen bestimmter Leime möglich ist. Im Gebinde eventuell vorhandene Haut entfernen. Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen.